

Technische Spezifikation Testliner 3

									Toleranz	Methode
Flächengewichte	g/m ²	135	140	150	160	170	175	190	+/- 3%	
Berstwiderstand	kPa	310	322	345	368	391	403	437	+/- 10%	EN ISO 2759
SCT quer	kN/m	2,04	2,11	2,27	2,42	2,57	2,64	2,87	+/- 10%	DIN 54518
Feuchtigkeit	%	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	+/- 1,5%	DIN EN 20287
Cobb 60 Decke	g/m ²	40							+/- 20	
Cobb 60 Rückseite	g/m ²	ungeleimt								
Prüfklima										EN 20187 23°C 50% rel.F.

andere Flächengewichte auf Anfrage

Stand: 11/2011